




ARCTIQUE

COLLECTION TERRITOIRES



Revetements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
13/298



Structure	Moquette à velours Level Cut Loop	Envers	Action Back (AB)	Largeur à la pièce	4m
Construction	Tufted carpet, Level Cut Loop pile	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m
Struktur	Getufteter Level Cut Loop Velours	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m
Struktuur	Gesneden luspool in hoogte gecombineerd	Rug	Action Back (AB)	Rolbreedte	4m
Descripción	Moqueta de fibra Level Cut Loop	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina strukturalna typu Cut Loop	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4m
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmaterialial	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozapałnos	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris	
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	U3P3E1C0	Erhältliche Farben	18
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1240 g/m ²	Gebriuksklasse	Classe 23/32 LC4	Kleurenaantal	
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° 5E126AD7	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni		Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	2285 g/m ²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Total thickness		LEED® :	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.	Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Gesamtdicke	8.7 mm			Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Totale massa				Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Altura total				Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Spessore totale				Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Wysokosc całkowita				Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	5.8 mm	Geluidsreductie	ΔLw 28 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja halasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p	Geluidsabsorptie	αw 0.25		
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m ²	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dzwieku			
Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm)	392 x 372	f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000		
Design repeat : Width x Height (cm)		αS	0.01 0.06 0.14 0.30 0.48 0.49		
Pose conseillée / Recommended fitting	Measure & Join				
Joint latéral / Side seam	Idéal chambre <4m et couloir, Si >4m, rupture du dessin				



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielarni barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041



DOP : 1009#119083
textile floor covering
EN 1307

Edizione: 18/11/2021



Designed & Made in France